

## 233

### Контактный клей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- легко наносится
- высокая начальная kleевая способность
- хорошая контактная клейкость
- пригоден для применения на полах с подогревом
- выдерживает нагрузку от мебельных роликов
- не содержит толуол
- содержит растворители

#### НАЗНАЧЕНИЕ



##### Для приклеивания

- гомогенных виниловых покрытий и профилей из ПВХ;
- эластомерных (резиновых) покрытий и профилей;
- пробковых напольных покрытий;
- натурального линолеума;
- текстильных покрытий

##### контактным способом

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа

полихлоропрен

Цвет

янтарный

Консистенция

средняя вязкость

Плотность

ок. 0,84 г/см<sup>3</sup>

Время подсушки

10-20 мин

Открытое время

ок. 2 часов

Время высыхания

ок. 24 часов \*

Способ нанесения

гладкий или мелкозубчатый шпатель ТКВ/A1, валик или кисть

Расход

200-300 г/м<sup>2</sup> при контактном приклеивании\*

Условия хранения

в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре; начатую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки

Срок хранения

в течение 12 месяцев в заводской упаковке

Морозостойкость

Да. При температуре ниже 5°C клей переходит в желеобразную консистенцию. После медленного размораживания в помещении при t 20-25°C клей тщательно размешать, и он готов к применению.

Температура применения

не ниже 15°C

Относительная влажность воздуха (RH)

не выше 65 %.

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

## Eurosol Contact

## 233

### Контактный клей

---

#### ОСНОВАНИЕ

---

- Должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88 - быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли, свободным от слоев, снижающих адгезию. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае, все недостатки необходимо письменно зафиксировать.
- Для создания абсорбирующей, ровной поверхности, пригодной под стулья на роликах, необходимо прошпатлевать основание мин. слоем 2 мм с помощью выравнивающей смеси, подходящей под условия эксплуатации.

---

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Перед применением клей тщательно размешать!
2. Нанесите клей гладким шпателем на всю поверхность подложки напольного покрытия и зубчатым шпателем на основание.
3. При приклеивании покрытий толщиной более 2 мм рекомендуется предварительное грунтование основания разбавленным kleem (2 части kleя на 1 часть Универсального растворителя).
4. После нанесения kleя следует дать ему подсохнуть, укладку покрытия необходимо произвести в течение времени контактного приклеивания. Время для подсушки kleя и контактного приклеивания зависит от ровности основания, толщины нанесенного слоя kleя, температуры и влажности воздуха в помещении.
5. При нанесении kleя не допускайте скопления kleя в одной местечке, так как это приводит к значительному увеличению времени высыхания.
6. После укладки покрытия сразу хорошо притрите его, особенно в области швов. Последующая коррекция невозможна.
7. Для обеспечения правильной укладки покрытия температура помещения, покрытия и kleя должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха - не выше 65 %. При высокой влажности воздуха возникает риск образования конденсата в «точке росы», что приводит к снижению контактной клейкости. При необходимости следует нагреть склеиваемые поверхности теплым воздухом, чтобы удалить образовавшуюся влажную пленку.
8. Загрязнения kleем на покрытии следует как можно быстрее и осторожнее удалить с помощью Универсального растворителя.
9. При нагревании kleевой плёнки до 70°C возможна реактивация подсохшего kleя. Это позволяет предварительно наносить kleй на различные профили или плитки за несколько часов до самого приклеивания. Нагревание покрытия дает возможность получить чистые углы и канты при приклеивании.
10. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений!

---

#### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

---

233 Eurosol Contact пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

---

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

- Контактный клей 233 Eurosol Contact содержит летучие и горючие растворители, которые в соединении с воздухом образуют взрывоопасные составы, собирающиеся в самом низком месте. Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности!
- Мысылаемся на §16 Предписания об опасных веществах: пожалуйста, проверьте, возможно ли в имеющихся обстоятельствах проведение работ с применением не содержащих растворители продуктов, например, Forbo 650 Eurostar Fastcol.

---

#### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

10 кг нетто

---

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

---

Название	233 Eurosol Contact
Упаковка	10 кг нетто (42 шт. на паллете)
Штрих-код	4026956142218

09.12.2015