

### 2-К полиуретановый клей

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- высокие заполняющие свойства
- затвердевает без усадки
- не содержит растворителей и воды
- может применяться непосредственно на ангидритных основаниях без предварительного грунтования, а также на непитывающих основаниях
- подходит для применения на полах с подогревом
- пригоден для наружного применения ограниченно (требуется согласование)
- очень низкая эмиссия, EMICODE EC 1R

#### НАЗНАЧЕНИЕ



#### Для приклеивания:

- паркета, в том числе 10 мм массивного паркета, штучного паркета, многослойного паркета, а также деревянной мостовой, из различных пород дерева, в том числе нестандартных форматов;
- ламината в соответствии с рекомендацией производителя;
- гомогенных виниловых покрытий в виде плиток (напр., Colorex);
- эластомерных (резиновых) покрытий с отшлифованной подложкой (напр. Norament);
- необработанных пробковых плит;
- металла, керамики

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	144 Euromix PU	Отвердитель PU
Основа	полиуретан	изоцианат
Цвет	бежевый	коричневый
Плотность	ок. 1,6 г/см <sup>3</sup>	1,24 г/см <sup>2</sup>
Консистенция	пастообразная	жидкая
Соотношение для смешивания	100 вес. частей Клея	12,5 вес. часть Отвердителя
Жизнеспособность смеси:	30 - 40 минут, при температуре +20°C*	
Время затвердевания	8 - 10 часов при температуре +20°C	
Время окончательного высыхания	24 часа	
Способ нанесения	зубчатый шпатель, зависит от вида покрытия и типа основания	
Расход	для резиновых покрытий A1/A2 (ТКВ) 300 – 500 г/м <sup>2</sup> ; для паркета В3/В11(ТКВ) 800 – 1100 г/м <sup>2</sup>	
Условия хранения	В заводской упаковке, при температуре от +5 до + 25 °С	
Срок хранения	12 месяцев	
Морозостойкость	Да	
Маркировка по постановлению об опасных веществах по GefStoffV:	нет	Xn
EMICODE	EC 1R	
GISCODE	RU 1	
Температура применения	15 – 25°C (t° клея, материала, основания)	
Относительная влажность воздуха	35-75%, рекомендуемая 40-65%	

\* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Euromix PU Multi

## 144

2-К полиуретановый клей

---

### ОСНОВАНИЕ

---

В соответствии с DIN 18365/18356 и DIN 18202 основание должно быть ровным, прочным на сжатие и растяжение, длительное время сухим, без трещин и пыли. Основания с недостатками необходимо доработать: нанести грунтовку и нивелирующую массу. В противном случае все недостатки необходимо письменно зафиксировать. Основания не нуждаются в последующем грунтовании перед приклеиванием, если они выровнены с помощью нивелирующих масс Forbo Eurocol, в соответствии с нашими рекомендациями по их выбору и применению в зависимости от предполагаемых нагрузок и типа напольного покрытия.

Контактирующие с землей основания внутри и снаружи помещений для изоляции от капиллярной влаги, а так же изношенные и шероховатые следует загрунтовать *Эпоксидной грунтовкой 021 Euroblock Reno* или *Полиуретановой грунтовкой 042 Euroblock Turbo*. Пыльные, пористые, продолжительно сухие основания рекомендуем загрунтовать *Дисперсионной грунтовкой 021 Euroblock Reno (с последующей посыпкой кварцевым песком)*.

Поскольку клей обладает высокой заполняющей способностью, предварительное шпатлевание перед укладкой паркета обычно не требуется. Под эластомерные или виниловые покрытия рекомендуем использовать соответствующие цементные выравнивающие смеси.

---

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

1. Клей и отвердитель тщательно перемешать при помощи миксера до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне ёмкости. Затем перелить готовый клей в чистую ёмкость и ещё раз размешать. Следует смешивать то количество клея, которое может быть израсходовано за время использования готовой смеси. Нанесение готового клея следует производить непосредственно на основание с помощью зубчатого шпателя. Тип зубчатого шпателя зависит от вида приклеиваемого покрытия:
  - **шпатель А1/А2 (ТКВ)** - для приклеивания гомогенных виниловых покрытий и эластомерных (резиновых) покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой.
  - **шпатель В3/В11 (ТКВ)** - для приклеивания паркета, необработанных пробковых плит, металла, керамики
2. Укладка покрытия или паркета должна быть произведена в течение времени использования готовой смеси. При этом обязательно убедитесь в том, что подложка покрытия/паркета полностью соприкасается с клеевыми рифами, в противном случае следует заменить зубчатый шпатель. Рекомендуется **производить укладку в направлении от покрытия**, т.е. укладчик должен всегда находиться на основании при нанесении клея. Уложив гомогенное или эластомерное покрытие, притрите и привальцуйте его.
3. После затвердевания в течение прибл. 1,5 - 2 часов необходимо ещё раз притереть или привальцевать напольное покрытие. Пожалуйста, не забывайте про расширительный зазор ок. 1,5 см при укладке паркета. Шлифовка и нанесение лака возможны уже через 24 часа.
4. Мы рекомендуем **использование лаков** и шлифовальных материалов производства Forbo Eurocol. Поскольку в случае использования реакционных клеев невозможно избежать некоторого «плавления» покрытия/паркета, не следует ходить по свежеложенному покрытию в течение 2 часов.

---

### СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

---

Клей пригоден для применения на отапливаемых полах. Испытание системы напольного отопления должно быть проведено до начала работ по укладке покрытия и зафиксировано в журнале производства работ. Отключите систему напольного отопления как минимум за 24 часа до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее 72 часов после укладки покрытия с шагом температуры максимально 5 °C в сутки.

---

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Загрязненное клеем покрытие и инструменты до затвердевания самого клея следует очистить Растворителем 683. Затвердевший клей можно очистить только механическим способом.

Для паркета, покрытого лаком в заводских условиях, рекомендуем *эластичный клей 157 Eurowood MS HardElastic*, не повреждающий лаковое покрытие в случаях возможного попадания на него.

**!Отвердитель ПУ (полиуретановый) содержит опасные вещества. Пожалуйста, соблюдайте инструкции паспорта безопасности.**

---

### ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

---

7 кг + 0,875 кг Отвердитель

---

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

---

Название	144 Euromix PU Multi
Упаковка	7 кг (60 шт. на паллете) +0,875 кг (12 шт. в коробке)

# eurocol

Штрих-код

4026956149279, 4026956152583